

 CEMENTOS
TRANSEX®



MÁS FUERTE
MÁS RESISTENTE

empresastransex.cl

Contáctanos al fono: (56-2) 2392 6000

Avda. Américo Vespucio Sur 0479, La Granja, Santiago.

CEMENTOS TRANSEX®

DOSIFICACIONES RECOMENDADAS

HORMIGONES	Cemento 1 Saco 25kg	Arena 5mm	Grava 40mm	Agua Potable	Volumen	Rend. saco/m ³
Cimientos Y Emplantillados	x1 Saco	x8 Gruesa 5mm	x10	x2	140 lts	8 sacos
Radiers, cimientos y Sobrecimientos	x1 Saco	x4 Gruesa 5mm	x5	x1	80 lts	13 sacos
Cadenas, Muros y Pilares	x1 Saco	x3 Gruesa 5mm	x5	x1	75 lts	14 sacos
Pavimentos	x1 Saco	x3 Gruesa 5mm	x4	x1	65 lts	16 sacos



APLICACIONES



- EMPLATILLADOS
- PILARES
- MUROS
- MORTEROS DE ESTUCO
- OBRAS EN GENERAL
- FUNDACIONES, CIMIENTOS Y SOBRECIENTOS
- VIGAS Y CADENAS
- RADIERS
- MORTEROS DE PEGA

RESISTENCIA

7 DÍAS $\geq 180 \text{ Kg/Cm}^2$

28 DÍAS $\geq 300 \text{ Kg/Cm}^2$

BLAINE

4500 a 4800 Cm^2/g

empresastransex.cl

Contáctanos al fono: (56-2) 2392 6000

Avda. Américo Vespucio Sur 0479, La Granja, Santiago.