

Pinturas Chilcorrofin.



Pasta Piscinas PP-77-Temporada 2015.

Pasta de un componente, para **alisar** pequeños defectos de desnivel o de aspereza, sólo para piscinas estucadas, previamente pintadas, **aplicable en espesores de hasta 1.00 mm.**

Aplicación.

Sobre el área a reparar, aplique primero una mano de la pintura que ha elegido para pintar su piscina <Plastipiscinas 33, Chilco Piscinas, Plasti Piscina, Plastikote 33, o Súper Caucho>, y 12 a 24 horas después, aplique la **Pasta PP-77**, con una llana metálica sobre la superficie, y 12 a 24 horas, lije hasta lograr la terminación deseada, elimine totalmente el polvillo, para después aplicar la pintura para piscinas que eligió.

Diluyente: Aguarrás Mineral <AL-100>, solo para limpieza de equipos.

Colores: Blanco, Gris Agua, y Celeste Agua.

Envases: 2 y 7 kilos.

Rendimiento: 7 a 10 m² el galón de 7 kilos, y de 2 a 3 m² el envase de 2 kilos, para un espesor de 0.50 a 1.00 mm, dependiendo del espesor y rugosidad de la superficie.

Advertencias.

El producto no debe ser aplicado directamente sobre la superficie estucada, **debiendo quedar siempre entre capas de pinturas.**

No aplique la pasta a pleno sol, y cuide que los regadores no la mojen, antes de su secado total.

No es para reparar grietas y fisuras, esto debe hacerse con productos cementicios.

No exceda el espesor de 1.00 mm, si lo hace y pinta sobre la pasta, puede craquelarse.

La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificar, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Esta versión fue editada por **Codelpa en Diciembre de 2014**. Nos reservamos el derecho de cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las ediciones anteriores.



@@@